



FKL/S

Pannello in sughero espanso, autocollato, per isolamenti termo-acustici.

FKL/S è un pannello in sughero totalmente naturale perchè ottenuto tramite processo termico, senza aggiunta di alcun tipo di collante.

Il processo termico di espansione permette la fusione delle resine naturalmente contenute nella corteccia, che agiscono da collante naturale per aggregare i granuli e formare il pannello, mentre l'espansione ne migliora le caratteristiche di coibenza.

La colorazione bruna del prodotto non è dovuta ad una alterazione del sughero ma solo al processo termico di espansione.

Caratteristiche

- 100% da materia prima riciclata, riutilizzabile e riciclabile
- Durabilità illimitata ed eccellente stabilità dimensionale
- Insensibile ad acqua e umido e NON biorecettivo (Test ASTM D-6329)
- Ottimo isolante termico estivo e invernale
- Certificato per la bio-edilizia da **natureplus®** e **ANAB I ICEA**
- Certificato da **Biosafe** come salubre e basso emissivo
- Dispone di EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)

Impieghi

- Isolamento esterno a cappotto
- Isolamenti interni
- Facciate ventilate
- Sottomassetto
- Solai, sottotetti e coperture piane, tetti verdi e coperture a falde
- Intercapedini
- Isolamento antivibrante

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi DM 11.01.2017 e s.m.

Articolo	Area di interesse	Stato
2.3.5.5	Basse emissioni dei materiali	verificato
2.4.1.2	Materia recuperata o riciclata	verificato
2.4.1.3	Assenza di sostanze pericolose	verificato
2.4.2.4	Sostenibilità e legalità del legno	verificato
2.4.2.9	Criteri per gli isolanti termici	verificato
2.6.4	Utilizzo di materiale prime rinnovabili	verificato



Caratteristiche Tecniche (EN13170)

Dimensioni: 100 x 50 cm

Spessore: da 10 a 320 mm

Densità: 110 kg/m³

Conducibilità termica dichiarata: $\lambda_D = 0,039$ W/mK

Calore specifico: 1900 J/kgK

Resistenza al passaggio del vapore: $\mu = 20$

Assorbimento di acqua: <0,5 kg/m²

Reazione al fuoco: Classe E

Rigidità dinamica (50mm spessore): ≤ 126 MN/m³

Resistenza alla flessione: $\sigma \geq 130$ kPa b

Resistenza alla compressione: $\sigma \geq 100$ kPa 10

Resistenza alla trazione (perp. alle facce): $\sigma \geq 50$ kPa mt

Altre Informazioni

Composizione: 100% corteccia della quercia da sughero

Stabilità dimensionale: ottima in ogni condizione

Biorecettività: nulla (ASTM D3629)

Durabilità: sempre superiore alla vita dell'edificio

Prestazioni coibenti dopo 50 anni: immutate

COV TOTALI (composti organici volatili): 77 µg/m³

GWP100 (Effetto Serra): -1,80 kg CO₂ eq/kg

TRR rinnovabili: 60,64 MJeq/kg | **TRNR non rinnovabili:** 8,91 MJeq/kg

Voce di capitolato

Strato isolante costituito da pannelli di sughero espanso auto-collato, privo di collanti chimici, FKL/S spessore mm... della ditta Tecnosugheri srl, con le seguenti caratteristiche:

- Densità: 110 kg/m³
- Conducibilità dichiarata: $\lambda_D = 0,039$ W/mK
- **Marchio CE (EN13170)**
- Certificato **natureplus®** e **ANAB-ICEA** per la bio-edilizia
- Certificato **Biosafe** e **A+** per la salubrità delle emissioni COV
- 100% da materia prima riciclata (pre-consumo)
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto.



NOTE DI VENDITA – COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTO A NOME FKL/S DISTRIBUITO DA FERRI SRL.

Fornitore: TECNOSUGHERI
Codice prodotto fornitore: KORKPAN
Packaging imballo: TECNOSUGHERI

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. I prodotti Ferrimix sono destinati al solo uso professionale. Edizione 05/2021 – Revisione Provvisoria 01