FERRIMIX FP71

aggrappo

per esterni ed interni *fornito in sacco* *applicato a macchina*

Miscela cementizia aggrappante per superfici in calcestruzzo per esterni ed interni ad applicazione meccanica

FP71 è una miscela composta da **leganti idraulici solfato-resistenti**, sabbie classificate, additivi specifici tendenti a migliorarne la lavorabilità e l'adesione al supporto.

Campi d'impiego

FERRIMIX AGGRAPPO FP71 è un prodotto studiato appositamente per risolvere le problematiche di ancoraggio su quelle superfici lisce come calcestruzzo, pannelli prefabbricati, pietre, ecc.
FP71 viene anche utilizzato per interventi in ristrutturazioni (ad es. su murature in pietra) come prima mano di rinzaffo e ancoraggio.

Preparazione

- le superfici da intonacare devono essere libere da polvere, olii, grassi, disarmanti, efflorescenze e sporco in genere;
- consigliabile pulire le superfici molto polverose e trattarle preventivamente con un fissativo tipo il nostro PRIMER F60.

Applicazione

FP71 si lavora con macchina intonacatrice e si applica in un unico strato sino a spessori massimi di 4-5 mm.
Procedere all'applicazione dell'eventuale seconda mano con intonaco tradizionale o premiscelato dopo ca. 12 ore, comunque non oltre le 24 ore.

Avvertenze

- proteggere l'intonaco fresco dal gelo o da un'essiccazione troppo rapida
- non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo;
- consigliamo una temperatura d'impiego da +5°C a +35°C;
- non aggiungere materiali estranei.

FERRIMIX
FP71 aggrappo

Caratteristiche tecniche

Peso specifico della polvere	1410 kg/m^3 ca.
Acqua di impasto	25%
Spessore massimo	5 mm
Granulometria	1,5 mm
Resa	3-5 kg/m^2 ca.
Resistenza a compressione a 28 gg	15 N/mm^2 ca.
Resistenza a flessione a 28 gg	6,5 N/mm^2 ca.
Permeabilità al vapore	μ = 28

CONFORME ALLA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSIV-W1

Confezioni

- Sacchi da 30 kg su bancali da 1440 kg.

Conservazione

Conservare il prodotto negli imballi originali integri. Non disperdere le polveri.
Ai sensi del DM 10-05-2004 il prodotto correttamente conservato deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di confezionamento stampigliata sul sacco.

Qualità

FP71 è prodotto con materie prime rigorosamente controllate e selezionate ed è sottoposto ad accurati e costanti controlli presso il nostro laboratorio.

Classificazione di pericolo

Irritante (Secondo Direttiva 99/45/CEE). Prima dell'utilizzo visionare le istruzioni riportate sul sacchetto e le relative "schede di sicurezza". Prodotto conforme al DM 10/05/2004. Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.

Le informazioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Chi intende fare uso del prodotto è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dall'utilizzo.