



FRC23 IN TINTA

FISSATIVO ACRILICO

FONDO FISSATIVO ALL'ACQUA USATO COME ISOLANTE, FISSATIVO E STABILIZZANTE DEL FONDO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI DELLA LINEA ACRILICA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO.



PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

FRC23 IN TINTA è un primer pigmentato coprente, a base di emulsione stirolo-acrilica in grado di conferire uniformità d'assorbimento alle superfici su cui è applicato e favorire la successiva applicazione delle finiture.

FRC23 IN TINTA ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

FRC23 IN TINTA può essere utilizzato su numerosi supporti di natura diversa: dagli intonaci al cartongesso, dal gesso al calcestruzzo.

Su supporti nuovi

- ✓ Assicurarsi che il supporto sia asciutto e adeguatamente stagionato.
- ✓ Applicare una mano di **FRC23 IN TINTA**, opportunamente diluito, direttamente sulla superficie con l'utensile desiderato senza ulteriori trattamenti del supporto.

Su supporti già tinteggiati e/o degradati

- ✓ Asportare meccanicamente i residui di vecchie pitture e/o intonaco non perfettamente ancorati al supporto.
- ✓ Stuccare eventuali difetti con adeguati prodotti sigillanti.
- ✓ In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con specifici sanificanti ad azione antimuffa.
- ✓ Applicare una mano di **FRC23 IN TINTA**, opportunamente diluito, sulla superficie con l'utensile desiderato.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Applicazione e diluizioni

FRC23 IN TINTA può essere applicato a pennello o rullo. Diluire il prodotto in rapporto 1:1 o 1:2 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C o con umidità dell'ambiente >80%. Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo. Evitare di applicare in giorni molto caldi o con alta umidità dell'aria. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-6 settimane. Anche i ripristini devono essere lasciati maturare perfettamente.

A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

- ✓ Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C;
- ✓ Umidità Relativa dell'ambiente: < 80%;
- ✓ Temperatura del supporto : min 5°C / max 40°C



RESA	FRC23 IN TINTA ha una resa, per mano, di 10-12 m ² /lt in funzione dell'assorbimento e tipologia del supporto.
COLORI	Bianco e tinte approssimative di fondo
IMBALLI	Latte in plastica da 14 Lt
CONSERVAZIONE	FRC23 IN TINTA deve essere stoccata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Il prodotto teme il gelo.
CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">✓ Peso specifico: 1,200 gr/ml (o Kg/lt)✓ pH: 8.000 – 9,000✓ Tipo legante: polimero stirolo-acrilico in dispersione acquosa.✓ Diluente: acqua✓ Contenuto di VOC: 10 gr/lt (il prodotto soddisfa i requisiti del D.Lgs. 161 del 27/03/06)

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie. Revisione n. 3 15/01/2019



