



FRC23

FISSATIVO ACRILICO

FONDO FISSATIVO ALL'ACQUA USATO COME ISOLANTE, FISSATIVO E STABILIZZANTE DEL FONDO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI DELLA LINEA ACRILICA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO.

PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI

IMPIEGHI:

Ferrimix FRC23 è un primer trasparente ad alto potere penetrante, a base di emulsione stirolo-acrilica in grado di conferire uniformità d'assorbimento alle superfici su cui è applicato.

MODALITA' DI APPLICAZIONE:

Superfici nuove:

- Assicurarsi che il supporto sia asciutto e adeguatamente stagionato.
- Applicare una mano di **Ferrimix FRC23**, opportunamente diluito, direttamente sulla superficie con l'utensile desiderato senza ulteriori trattamenti del supporto.

Superfici vecchie:

- Asportare meccanicamente i residui di vecchie pitture e/o intonaco non perfettamente ancorati al supporto.
- Stuccare eventuali difetti con adeguati prodotti sigillanti.
- In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con specifici sanificanti ad azione antimuffa.
- Applicare una mano di **Ferrimix FRC23**, opportunamente diluito, sulla superficie con l'utensile desiderato.

Applicazione e diluizioni:

Ferrimix FRC23 può essere applicato a pennello o rullo. Diluire il prodotto in rapporto 1:3 o 1:4 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C o con umidità dell'ambiente >80%.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

Resa:

Ferrimix FRC23 ha una resa, per mano, di 14-16 m²/lt in funzione dell'assorbimento e tipologia del supporto.





Colori:

Trasparente

Imballi:

Confezione in plastica da lt. 14

**CARATTERISTICHE DI
IDENTIFICAZIONE:**

- Peso specifico: 1,000 gr/ml (o Kg/lt)
- pH: 8.000 – 9,000
- Tipo legante: polimero stirolo-acrilico in dispersione acquosa.
- Diluente: acqua
- Contenuto di VOC: 10 gr/lt

(il prodotto soddisfa i requisiti del D.Lgs. 161 del 27/03/06)

**CONDIZIONI E TEMPI DI
MAGAZZINAGGIO:**

Ferrimix FRC23 deve essere stoccato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C.

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.



ASSISTENZA TECNICA

43036 Fidenza – Via Emilia Ovest
Tel **0524 520312** – Fax **0524 520314**
www.ferrimix.it – info@ferrimix.it

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Ferri si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Ferri sono destinati al solo uso professionale. *Edizione 01/2018 – Rev. Provvisoria 01*

