SISTEMA 6

SISTEMA APPLICATIVO GARANTITO PER INTONACO ESTERNO SU BLOCCHI TERMICI RETTIFICATI PORIZZATI (TIPO WIENERBERGER O SIMILARI).

APPLICAZIONE ESTERNA:

CICLO BIO-CALCE NHL 3.5

1. Applicazione a macchina del rinzaffo a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 FC05 BIO-CALCE RINZAFFO.
2. Applicazione a macchina dell' intonaco a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 FC15 BIO-CALCE INTONACO FIBRATO entro 24-48 ore a seconda delle condizioni ambientali.
3. Applicazione di rasatura a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 FC16 BIO-CALCE RASATURA.
4. Lasciare maturare per almeno 25/30 giorni prima di procedere con l'applicazione della pittura ai silicati FRC37 IDRO-SIL, previa applicazione del relativo primer ai silicati FRC36 ISO-SIL, o pittura silossanica FRC27 SILOX-PAINT previa applicazione del relativo primer FRC26 ISO-SILOX. In alternativa alla finitura FC16 BIO-CALCE RASATURA e successiva pitturazione è possibile l'applicazione di intonachino a base di grassello di calce FRC41 CALCE-MIX.

N.B. Pilastri e solai rivestiti e/o isolati con pannelli di materiale diverso (es. silicato di calcio espanso, legno mineralizzato, EPS estruso o espanso, ecc...) devono essere trattati con sistemi appositi.

Con tale tipologia di lavorazione garantiamo l'assenza di micro fessurazioni dovute al tipo di supporto, ma non ci assumiamo responsabilità per eventuali fessurazioni dovute a movimenti, cedimenti strutturali di qualsiasi natura essi siano, e/o errori di applicazione.