



SISTEMA 8

SISTEMA APPLICATIVO GARANTITO PER INTONACO SU BLOCCHI CASSERO E SOLAI IN LEGNO-CEMENTO O LEGNO MINERALIZZATO (TIPO ISOTEX, ISOBLOC O SIMILARI).

■ APPLICAZIONE INTERNA:



FINITURA CON RIVESTIMENTO ELASTOMERICO

- 1 Applicazione a macchina dell'intonaco a base anidrite FB23 ROCCIA.
- 2 Finitura "al civile" con FR34 MALTA FINA o lisciatura con finitura a base gesso FB28 o FB36 a distanza di circa 24 massimo 72 ore.
- 3 Eseguire la tinteggiatura con pittura da interni FRC22 solo quando la superficie sarà perfettamente asciutta.

■ APPLICAZIONE ESTERNA:



- 1 Rinzafo preliminare a proiezione meccanica su tutta la superficie con FP71 AGGRAPPO.
- 2 Applicazione a macchina dell'intonaco cementizio FC12 FIBRORINFORZATO.
- 3 Frattazzatura del prodotto durante la fase di presa iniziale senza effettuare la "rabottatura" superficiale.
- 4 A distanza di 48-72 ore procedere con l'applicazione della rasatura FP98 con interposizione di rete in fibra di vetro FKR23-INT, tra i due strati.
- 5 Lasciare maturare per almeno 25/30 giorni prima di procedere con l'applicazione del nostro rivestimento elastomerico FRC35 ELASTO-RUSTIC, previa stesura del primer elastomerico FRC33 ISO-ELAST.

N.B. Pilastr e solai rivestiti e/o isolati con pannelli di materiale diverso (es. silicato di calcio espanso, legno mineralizzato, EPS estruso o espanso, ecc...) devono essere trattati con sistemi appositi.

Con tale tipologia di lavorazione garantiamo l'assenza di micro fessurazioni dovute al tipo di supporto, ma non ci assumiamo responsabilità per eventuali fessurazioni dovute a movimenti, cedimenti strutturali di qualsiasi natura essi siano, e/o errori di applicazione.