

FC16

BIOCALCE RASATURA NHL 3.5

FINITURA SPECIALE A BASE DI PURA CALCE NATURALE NHL 3.5 CERTIFICATA PER INTONACO GREZZO AD APPLICAZIONE MANUALE

FC16 è un intonaco di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, sabbie classificate ed additivi naturali specifici per migliorare la lavorabilità e l'adesione.

DISPONIBILITÀ

- Sacco 25 kg (pallet 1500 kg)

CAMPI D'IMPIEGO

- FC16 viene usato come finitura a civile su intonaci a base di calce naturale sia tradizionali che premiscelati quali Ferrimix FC15 | Biocalce intonaco fibrorinforzato.

MODALITÀ D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie da intonacare deve essere libera da polvere, oli, grassi, disarmanti, efflorescenze e sporco in genere. I supporti devono essere complanari, umidi ed uniformi e privi di parti instabili (polveri di raschiatura o rabottatura nel caso di sottofondi premiscelati a proiezione meccanica). Inumidire preventivamente gli intonaci di fondo asciutti.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

FC16 deve essere applicato entro 2-3 gg dall'applicazione dell'intonaco di fondo (tecnica fresco su fresco). Impastare con ca. 6 litri di acqua pulita ogni sacco da 25 kg utilizzando un agitatore a frusta a basso numero di giri, con macchina intonacatrice o con betoniera. Il tempo di miscelazione non deve essere superiore ai 3 minuti ed il materiale impastato deve essere utilizzato entro 2 ore ca.

Applicare con spatola metallica su supporto umido; l'applicazione viene fatta in una o due mani nell'arco della giornata lavorativa. Dopo l'applicazione inumidire e rifinire con frattazzino di spugna fino ad ottenere una superficie uniforme priva di giunte o sormonte.

FERRI SRL - Via Emilia Ovest, 58/B - 43036 Fidenza (PR)
Tel. 0524 520312 - www.ferrimix.it - infoferri@ferrimix.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico della polvere	1100 kg/m^3 ca.
Granulometria	0,8 mm ca.
Acqua d'impasto	24 % ca.
Tempo di vita dell'impasto (pot-life)	2 ore ca.
Spessore massimo	3 mm
Resa	2-3 kg/m^2 ca. per 1 cm di spessore
Resistenza a compressione a 28 gg.	2,5 N/mm^2
Resistenza a flessione a 28 gg.	1,3 N/mm^2
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19	$\mu \leq 8$
Conducibilità termica	λ = 0,39 W/mK (valore tabulato)
Assorbimento d'acqua UNI EN 1015-18	categoria W_c0
Conforme alla Norma UNI EN 998-1	GP-CSI-W0
Reazione al fuoco (D.M. 10/03/2005)	Euroclasse A1 (incombustibile)
Periodo di conservazione	Conservare il prodotto negli imballi originali integri, al riparo dall'umidità. Ai sensi del D.M. 10-05-2004 il prodotto correttamente conservato deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di confezionamento indicata sul sacco.
Scheda di Sicurezza	Disponibile online sul sito www.ferrimix.it

*Rilevazione dati a +20 ± 2 °C di temperatura, 65 ± 5% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

AVVERTENZE

- Proteggere l'intonaco fresco dal gelo o da un'essiccazione troppo rapida;
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo;
- Non applicare con temperature elevate e supporti assorbenti;
- Inumidire sempre i supporti il giorno prima dell'applicazione;
- Proteggere l'intonaco da una rapida essiccazione ed inumidire per alcuni giorni dopo l'applicazione;
- Consigliamo una temperatura d'impiego da +5°C a +35°C;
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento od in pieno sole;
- Pitture e rivestimenti devono essere applicati solo dopo la completa stagionatura degli intonaci;
- Non aggiungere al prodotto altre sostanze;
- Per quanto non previsto contattare l'Assistenza Tecnica (tel. +39 0524 520312 - infoferri@ferrimix.it).

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Ferri si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Ferri sono destinati al solo uso professionale.

FERRI SRL - Via Emilia Ovest, 58/B - 43036 Fidenza (PR)
Tel. 0524 520312 - www.ferrimix.it - infoferri@ferrimix.it