

FR31

FINITURA CIVILE 0,8 MM

FINITURA DI TIPO CIVILE 0,8 MM A BASE CEMENTIZIA PER INTONACI GREZZI CEMENTIZI INTERNI ED ESTERNI AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA

FORNITURA

- Sacco 30 kg (pallet 1440 kg)

CAMPI D'IMPIEGO

- Finitura a civile 0,8 mm su intonaci a base di calce e cemento sia tradizionali che premiscelati quali il nostro Ferrimix *FC11 | Intonaco cementizio* o *FC12 | Intonaco fibrorinforzato cementizio.*

MODALITÀ D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da rasare devono essere libere da polvere, oli, grassi, disarmanti, efflorescenze e sporco in genere; i supporti devono essere complanari, umidi ed uniformi e privi di parti instabili (polveri di raschiatura o rabbottatura nel caso di sottofondi premiscelati a proiezione meccanica); inumidire preventivamente gli intonaci di fondo asciutti.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

FR31 deve essere applicato entro 2-3 gg dall'applicazione dell'intonaco di fondo (tecnica fresco su fresco). Impastare con circa 6 litri di acqua pulita ogni sacco da 30 kg utilizzando un agitatore a frusta a basso numero di giri, una macchina intonacatrice o una betoniera. Il tempo di miscelazione non deve essere superiore ai 3 minuti e il materiale impastato deve essere utilizzato entro 2 ore ca. Applicare con spatola metallica su supporto umido. L'applicazione viene fatta in due mani nell'arco della giornata lavorativa. Dopo l'applicazione inumidire e rifinire con frattazzino di spugna fino a ottenere una superficie uniforme e priva di giunte o sormonte.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico della polvere	1250 kg/m^3 ca.
Densità prodotto indurito	1450 kg/m^3 ca.
Granulometria	0,8 mm ca.
Colore	Bianco o grigio
Acqua d'impasto	30 % ca.
Resa	2,3 kg/m^2 ca. per 3 mm di spessore
Spessore	massimo 3 mm per singola mano
Resistenza a compressione a 28 gg.	> 4,4 N/mm^2
Resistenza a flessione a 28 gg.	> 1,7 N/mm^2
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19	$\mu \leq 10$
Conducibilità termica	λ = 0,49 W/mK (valore tabulato)
Assorbimento d'acqua UNI EN 1015-1	categoria W_c0
Conforme alla Norma UNI EN 998-1	GP-CSIII-W0
Reazione al fuoco (D.M. 10/03/2005)	Euroclasse A1 (incombustibile)
Periodo di conservazione	Conservare il prodotto negli imballi originali integri, al riparo dall'umidità. Ai sensi del D.M. 10-05-2004 il prodotto correttamente conservato deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di confezionamento indicata sul sacco.
Scheda di Sicurezza	Disponibile online sul sito www.ferrimix.it

*Rilevazione dati a +20 ± 2 °C di temperatura, 65 ± 5% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

FERRI SRL - Via Emilia Ovest, 58/B - 43036 Fidenza (PR)
Tel. 0524 520312 - www.ferrimix.it - infoferri@ferrimix.it

AVVERTENZE

- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo;
- Non applicare con temperature elevate e supporti assorbenti (consigliamo una temperatura d'impiego da +5°C a+35°C);
- Inumidire sempre i supporti il giorno prima dell'applicazione;
- Proteggere l'intonaco da una rapida essiccazione e inumidire per alcuni giorni dopo l'applicazione;
- Evitare l'applicazione con forte vento o in pieno sole;
- Pitture o rivestimenti devono essere applicati ad avvenuta maturazione dello strato;
- Evitare l'applicazione su intonaci di fondo a base gesso;
- Non aggiungere prodotti estranei;
- Per quanto non previsto contattare l'Assistenza Tecnica (tel. +39 0524 520312 - infoferri@ferrimix.it).

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura di tipo "civile" a base cementizia spessore 0,8 mm costituita da premiscelato **"Ferrimix FR31"** a base di calce idrata cemento Portland e additivi specifici per intonaci grezzi cementizi esterni ed interni. Resistenza meccanica a compressione > 4,4 N/mm², densità circa 1450 kg/m^3 di colore bianco o grigia. Fornito in sacchi, messo in opera con idonea attrezzatura, nello spessore di...

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Ferri si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Ferri sono destinati al solo uso professionale.

Revisione 09/2025

FERRI SRL - Via Emilia Ovest, 58/B - 43036 Fidenza (PR)
Tel. 0524 520312 - www.ferrimix.it - infoferri@ferrimix.it