FR31

FINITURA CIVILE 0,7 mm

FINITURA DI TIPO "CIVILE" A BASE CEMENTIZIA PER INTONACI GREZZI CEMENTIZI INTERNI ED ESTERNI AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA.

FINITURE E RASATURE

FINITURA DI TIPO "CIVILE" 0,7 MM A BASE CEMENTIZIA E CALCE IDRATA PER INTONACI GREZZI INTERNI ED ESTERNI AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA.

CAMPI D'IMPIEGO

- Finitura a civile 0,7 mm su intonaci a base di calce e cemento sia tradizionali che premiscelati quali il nostro Ferrimix FC11 o FC12.

MODALITÀ D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie da rasare deve essere libera da polvere, olii, grassi, disarmanti, efflorescenze e sporco in genere; i supporti devono essere complanari, umidi ed uniformi e privi di parti instabili (polveri di raschiatura o rabottatura nel caso di sottofondi premiscelati a proiezione meccanica); inumidire preventivamente gli intonaci di fondo asciutti.

APPLICAZIONE

Ferrimix FR31 deve essere applicato entro 2-3 gg dall'applicazione dell'intonaco di fondo (tecnica fresco su fresco). Nel caso di intonaci stagionati o comunque troppo asciutti utilizzare il nostro prodotto Ferrimix FR32. Impastare con ca. 9 litri di acqua pulita ogni sacco da 30 kg utilizzando un agitatore a frusta a basso numero di giri, una macchina intonacatrice o una betoniera. Il tempo di miscelazione non deve essere superiore ai 3 minuti ed il materiale impastato deve essere utilizzato entro 2 ore ca. Applicare con spatola metallica su supporto umido. L'applicazione viene fatta in due mani nell'arco della giornata lavorativa. Dopo l'applicazione inumidire e rifinire con frattazzino di spugna fino ad ottenere una superficie uniforme e priva di giunte o sormonte.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico della polvere	1250 Kg/m^3 ca.
Densità prodotto indurito	1450 Kg/m^3 ca.
Colore	Disponibile in versione bianca o grigia
Granulometria	< 0,7 mm ca.
Acqua d'impasto	30 % ca.
Spessore massimo	3 mm
Resa	2,3 Kg/m^2 ca.
Resistenza a compressione a 28 gg.	> 4,4 N/mm^2
Resistenza a flessione a 28 gg.	> 1,7 N/mm^2
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19	μ = 10
Reazione al fuoco (D.M. 10/03/2005)	Euroclasse A1 (incombustibile)
Confezione e durata	Sacchi da 30 Kg su bancale da 1440 Kg. Conservare il prodotto negli imballi originali integri, al riparo dall'umidità. Ai sensi del D.M. 10-05-2004 il prodotto correttamente conservato deve essere utilizzato entro sei (6) mesi dalla data di confezionamento indicata sul sacco. Disponibile in versione bianca o grigia
Scheda di Sicurezza	Disponibile online sul sito www.ferrimix.it

*Rilevazione dati a +20 ± 2 °C di temperatura, 65 ± 5% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

AVVERTENZE

- Proteggere l'intonaco fresco dal gelo o da un'essiccazione troppo rapida;
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo;
- Non applicare con temperature elevate e supporti assorbenti, inumidire sempre i supporti il giorno prima dell'applicazione;
- Proteggere l'intonaco da una rapida essiccazione ed inumidire per alcuni giorni dopo l'applicazione;
- Consigliamo una temperatura d'impiego da +5°C a+35°C;
- Non aggiungere prodotti estranei.
- Evitare l'applicazione con forte vento o in pieno sole.
- Pitture o rivestimenti devono essere applicati ad avvenuta maturazione dello strato.
- Evitare l'applicazione su intonaci di fondo a base gesso.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura di tipo "civile" a base cementizia spessore 0,7 mm costituita da premiscelato **"Ferrimix FR31"** a base di calce idrata cemento Portland e additivi specifici per intonaci grezzi cementizi esterni ed interni. Resistenza meccanica a compressione > 4,4 N/mm², densità circa 1450 Kg/m^3 di colore bianco o grigia. Fornito in sacchi, messo in opera con idonea attrezzatura, nello spessore di…

ASSISTENZA TECNICA
43036 Fidenza – Via Emilia Ovest
Tel 0524 520312 – Fax 0524 520314
www.ferrimix.it – info@ferrimix.it

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Ferri si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Ferri sono destinati al solo uso professionale. ***Edizione 01/2018 – Revisione Provvisoria 01***