

PRIMER FZ L

Primer Poliuretano a base Solvente

NATURA DEL PRODOTTO	Resina consolidante per massetti. Poliuretano a base solvente		
CAMPI D'IMPIEGO	Consolidante per massetti. Primer per colle a solvente		
DATI TECNICI			
	Consistenza		liquido
	Colore		bruno
	Viscosità Ford #4	s	12 – 15
DATI APPLICATIVI (1)			
	Attrezzi		Rullo o pennello
	Pulizia attrezzi		solvente
	Fuori polvere	ore	2 - 4
	Resa (indicativa)	gr/m ²	200 - 300
	Temperatura d'uso	°C	+15 - +25
	Pedonabilità	ore	6 – 8
	Indurimento finale	giorni	1 – 3
	VOC (2)	gr/l	604,7
Stoccaggio			
	Temperatura stoccaggio	°C	+5 - +25
	Stabilità dalla data di produzione (nei contenitori originali e sigillati)	mesi	6
Confezionamento			
	Imballi		Unità da 10 kg
	Voce doganale		39095090
Classificazione di pericolo secondo normativa 1999/45/CE			
	Nocivo		Inflammabile
	Prima dell'uso consultare le informazioni riportate sulla confezione e la scheda di sicurezza		
Limitazioni d'uso			
	Non applicare in ambienti umidi - Teme il gelo - Evitare correnti d'aria Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali Ambientare il prodotto prima dell'applicazione		
Note			
	(1) I valori si riferiscono a 20°C e 65% U.R. (2) Prodotto soggetto al decreto D.Lgs 161/06 (DIR. 2004/42/CE) categoria h/bs limite max 2010: 750gr/l		

DETTAGLI MODO D'USO:

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO Verificare sempre l'umidità del sottofondo con appositi strumenti (in profondità, ca. 2-3 cm, con igrometro a fiale di carburo). Il sottofondo da trattare dovrà essere compatto e privo di parti distaccanti. Eventuali difetti della superficie, come fessurazioni o crepe vanno trattate impastando della sabbia fina asciutta (non marina) con PRIMER FZ L.

APPLICAZIONE Ambientare prima dell'impiego. Il PRIMER FZ L è pronto all'uso. Il PRIMER FZ L va applicato a pennello o a rullo in quantità abbondante alla prima mano. Lasciare asciugare almeno 3 – 4 ore in condizioni ambientali di 20 – 25 °C e 60 – 70 % di U.R. (condizioni diverse possono portare risultati non eccellenti). Applicare la seconda mano, ove necessario, del PRIMER FZ L in quantità normale in modo che il prodotto non rimanga troppo in superficie. Se necessario applicare una terza mano. Per favorire una maggiore adesione dei collanti spargere uno strato di sabbia fine ed asciutta (non marina) sull'ultima mano di PRIMER FZ L ancora fresco. Dopo l'essiccamento, prima dell'incollaggio, allontanare l'eccesso di sabbia non ancorata. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

NOTE Assicurarsi sempre sia presente una adeguata barriera vapore. Tra una mano e l'altra (ove applicata) è importante non lasciar passare un intervallo di tempo superiore alle 12 ore.