



FRC35

RIVESTIMENTO ELASTOMERICO RUSTICO A SPESSORE

RIVESTIMENTO PROTETTIVO E DECORATIVO PER ESTERNI IN PASTA AD ELEVATA ELASTICITÀ, PER APPLICAZIONI SIA A SCOPO PREVENTIVO SIA COME SOLUZIONE AD UN PROBLEMA DI MICRO CAVILLATURE SUPERFICIALI.

PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI

CARATTERISTICHE

ED IMPIEGHI

Ferrimix FRC35 RIVESTIMENTO ELASTOMERICO RUSTICO A SPESSORE è un rivestimento a base di polimeri stirolo-acrilici elastomerici e silossani dotato di elevata traspirabilità (intesa come diffusione del vapore d'acqua) unitamente ad un'elevata idrorepellenza (resistenza al passaggio dell'acqua liquida).

Ferrimix FRC35 RIVESTIMENTO ELASTOMERICO RUSTICO A SPESSORE è formulato con emulsioni elastomeriche e rinforzato con fibre organiche capaci di nascondere le piccole lesioni (cavillature e microfessurazioni) che possono essere presenti sulle facciate.

Di gradevole finitura "rigata" o "frattazzato chiuso" Ferrimix FRC35 è resistente agli agenti atmosferici, e facile da applicare. Ha un ottimo potere di adesione ed è durevole nel tempo proteggendo lungamente i supporti.

Ferrimix FRC35 RIVESTIMENTO ELASTOMERICO RUSTICO A SPESSORE ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

Ferrimix FRC35 RIVESTIMENTO ELASTOMERICO RUSTICO A SPESSORE è disponibile in tre differenti granulometrie:

- ✓ grana fine: max 1.0 mm
- ✓ grana media: max 1.2 mm
- ✓ grana grossa: max 1.5 mm

MODALITA' APPLICAZIONE

DI Preparazione del supporto

Su supporti nuovi

- ✓ Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 30 gg). Il prodotto deve essere applicato su superfici asciutte, non friabili e prive di sali ed umidità.
- ✓ Applicare una mano, a pennello, di fissativo diluito massimo con due parti di acqua e comunque in funzione dell'assorbimento del supporto. A distanza di 12 ore applicare Ferrimix FRC35 RIVESTIMENTO ELASTOMERICO RUSTICO A SPESSORE.





**MODALITA'
APPLICAZIONE**

DI Su supporti già tinteggiati e/o degradati

- ✓ Assicurarsi che il muro sia asciutto.
- ✓ Asportare meccanicamente i residui di vecchie pitture e/o intonaco non perfettamente ancorati al supporto.
- ✓ Stuccare eventuali difetti con adeguati prodotti sigillanti.
- ✓ Rinzaffare le eventuali imperfezioni con apposite malte e lasciare stagionare le parti trattate.
- ✓ In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con specifici sanificanti ad azione biocida.
- ✓ Applicare una mano, a pennello, di fissativo diluito massimo con due parti di acqua e comunque in funzione dell'assorbimento del supporto. In presenza di supporti particolarmente deboli e friabili imprimere con fissativo al solvente diluito col 20% in peso con acquaragia. A distanza di 12 ore applicare **Ferrimix FRC35 RIVESTIMENTO ELASTOMERICO RUSTICO A SPESSORE**.

Applicazione e diluizioni

Ferrimix FRC35 RIVESTIMENTO ELASTOMERICO RUSTICO A SPESSORE è pronto all'uso e si applica con frattazzo di plastica-frattazzo inox. Il prodotto va spalmato col frattazzo inox in maniera uniforme, lasciandosi guidare dallo spessore del granello, e quindi eventualmente rifinito con il frattazzo di plastica. Lo spessore finale del film secco è di circa 2mm.

Proteggere le applicazioni, fino alla loro completa essiccazione, da pioggia, gelo, nebbia, rugiada e polvere per almeno 24 ore. Evitare di applicare sotto il sole, in giorni molto ventosi o molto caldi, con nebbia ed alta umidità dell'aria o con pioggia. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-6 settimane. Anche i ripristini devono essere lasciati maturare perfettamente.

DILUZIONE: Nessuna Pronta all'uso, se necessario rimescolare manualmente prima dell'uso

TEMPO DI ESSICCAZIONE: > 1 ora al tatto 18-24 ore in profondità

A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

- ✓ Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C;
- ✓ Umidità Relativa dell'ambiente: < 80%;
- ✓ Temperatura del supporto: min. 5°C / max 40°C

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.



ASSISTENZA TECNICA

43036 Fidenza – Via Emilia Ovest **Tel 0524 520312 – Fax 0524 520314** www.ferrimix.it – info@ferrimix.it

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Ferri si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Ferri sono destinati al solo uso professionale. *Edizione 05/2018 – Rev. Provvisoria 01*

