



Sismacolor

Rivestimento elastomerico rustico a spessore

RIVESTIMENTO ELASTOMERICO RUSTICO A SPESSORE

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

SISMACOLOR FRC35 è un rivestimento a base di polimeri stirolo-acrilici elastomerici e silossani dotato di elevata traspirabilità (intesa come diffusione del vapore d'acqua) unitamente ad un'elevata idrorepellenza (resistenza al passaggio dell'acqua liquida).

SISMACOLOR FRC35 è formulato con emulsioni elastomeriche e rinforzato con fibre organiche capaci di nascondere le piccole lesioni (cavillature e microfessurazioni) che possono essere presenti sulle facciate.

Di gradevole finitura "rigata" o "frattazzato chiuso" SISMACOLOR FRC35 è resistente agli agenti atmosferici, e facile da applicare. Ha un ottimo potere di adesione ed è durevole nel tempo proteggendo lungamente i supporti.

SISMACOLOR FRC35 ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

SISMACOLOR FRC35 è disponibile in tre differenti granulometrie:

- grana fine: max 1.0 mm
- grana media: max 1.2 mm
- grana grossa: max 1.5 mm
- Adatto per il sistema SismaCoat.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Su supporti nuovi

- Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 30 gg). Il prodotto deve essere applicato su superfici asciutte, non friabili e prive di sali ed umidità.
- Applicare una mano, a pennello, di fissativo SISMA PRIMER FRC33 diluito massimo con due parti di acqua e comunque in funzione dell'assorbimento del supporto. A distanza di 12 ore applicare SISMACOLOR FRC35.

Su supporti già tinteggiati e/o degradati

- Assicurarsi che il muro sia asciutto.
- Asportare meccanicamente i residui di vecchie pitture e/o intonaco non perfettamente ancorati al supporto.
- Stuccare eventuali difetti con adeguati prodotti sigillanti.
- Rinzaffare le eventuali imperfezioni con apposite malte e lasciare stagionare le parti trattate.
- In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con specifici sanificanti ad azione biocida.
- Applicare una mano, a pennello, di fissativo diluito massimo con due parti di acqua e comunque in funzione dell'assorbimento del supporto. In presenza di supporti particolarmente deboli e friabili imprimere con fissativo al solvente diluito col 20% in peso con acqua e acqueragia. A distanza di 12 ore applicare SISMACOLOR FRC35

Applicazione e diluizioni

SISMACOLOR FRC35 è pronto all'uso e si applica con frattazzo di plastica-frattazzo inox. Il prodotto va spalmato col frattazzo inox in maniera uniforme, lasciandosi guidare dallo spessore del granello, e quindi eventualmente rifinito con il frattazzo di plastica. Lo spessore finale del film secco è di circa 2mm. Proteggere le applicazioni, fino alla loro completa essiccazione, da pioggia, gelo, nebbia, rugiada e polvere per almeno 24 ore. Evitare di applicare sotto il sole, in giorni molto ventosi o molto caldi, con nebbia ed alta umidità dell'aria o con pioggia. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-6 settimane. Anche i ripristini devono essere lasciati maturare perfettamente.



DILUZIONE: Nessuna Pronta all'uso, se necessario rimescolare manualmente prima dell'uso

TEMPO DI ESSICAZIONE: > 1 ora al tatto 18-24 ore in profondità

A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

- ✓ Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C;
- ✓ Umidità Relativa dell'ambiente: < 80%;

Temperatura del supporto: min. 5°C / max 40°C

AVVERTENZE

- Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza

FERRIMIX



UFFICIO TECNICO

43036 Fidenza – Via Emilia Ovest

Tel +39 0524 520312 – Fax +39 0524 520314

www.ferrimix.it – info@ferrimix.it – [@FerriFerrimix](https://www.instagram.com/FerriFerrimix)

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Ferri si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Ferri sono destinati al solo uso professionale. *Edizione 09/2020 – Revisione Provvisoria 01*

