



SismaPRIMER

Fondo idrofobizzante e consolidante a base di resine elastomeriche ed acriliche, cariche micronizzate, pigmenti inorganici stabili alla luce, additivi specifici e sostanze minerali

FONDO IDROFOBIZZANTE E CONSOLIDANTE A BASE DI RESINE ELASTOMERICHE ED ACRILICHE, CARICHE MICRONIZZATE, PIGMENTI INORGANICI STABILI ALLA LUCE, ADDITIVI SPECIFICI E SOSTANZE MINERALI

CAMPI DI APPLICAZIONE

- SISMAPRIMER FRC33 è un fondo idrofobizzante e consolidante trasparente o semicoprente per esterno, applicabile su intonaci e/o rasanti a base di calce e/o cemento eventualmente additivati con leganti organici sia vecchi sia nuovi, calcestruzzo, vecchi tinteggi o rivestimenti organici. FRC33 è particolarmente indicato su facciate che presentano cavillature diffuse o in caso di piccole fessurazioni. Tali superfici si devono presentare regolari, omogenee ed uniformi; inoltre devono essere perfettamente stagionate ed asciutte, solide e non sfarinanti. SISMAPRIMER FRC33 è perfettamente compatibile con i nostri rasanti.
- Non applicare SISMAPRIMER FRC33 su sottofondi a base gesso o similari. Per ulteriori tipologie di superfici verificare con nostro ufficio tecnico.
- Adatto per il sistema SismaCoat.

APPLICAZIONE

SISMAPRIMER FRC33 è da diluire semplicemente con acqua pulita in percentuali del 20-30%. SISMAPRIMER FRC33 disponibile neutro o pigmentato, va applicato almeno 12 ore prima della tinteggiatura. In presenza di fondi non omogenei è necessario procedere alla rasatura dei medesimi. La preparazione delle superfici sarà realizzata con una mano di fondo idrofobizzante e consolidante a base di resine elastomeriche ed acriliche, cariche micronizzate, pigmenti inorganici stabili alla luce, additivi specifici e sostanze minerali, tipo FRC33. Da applicarsi a pennello, rullo o a spruzzo. Le superfici saranno successivamente trattate con prodotti a base di resine elastomeriche tipo SISMA-COLOR FRC35 (vedi specifica voce).

IMBALLAGGIO, CONSERVAZIONE, TRASPORTO

- La rete è avvolta attorno ad un supporto il cui diametro interno è di 45-50mm
- Ogni rotolo va avvolto nella pellicola estensibile e posizionato verticalmente nel cartone
- Tenere in luogo pulito ed asciutto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	160 gr/m ² (+/- 5%) DIN EN 12127
Dimensione della maglia	4 X 5 mm PP-Q-S 05
Costruzione del tessuto	ordito EC 13-136 Z 20 DIN EN 12654 trama EC11-300 o EC14-300 DIN EN 12654
Filato (per 10 cm)	ordito (24X2) +/- (1X2) DIN 53853 trama 20 +/- 1 DIN 53853
Colore	Blu
Lunghezza rotolo	50 mt.
Altezza rotolo	100 cm DIN EN 1773 - 1.10 mt per il codice L DIN EN 1773
Contenuto di cenere	83 (+/- 3 %) ISO 1887
Resistenza alla trazione	Valore nominale ≥ 2000 N/50 mm EN ISO 13934.1 Valore individuale ≥ 1750 N/50 mm EN ISO 13934.1



AVVERTENZE

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a +8 °C e superiori a +35 °C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Non applicare in caso di pioggia, forte vento, sole battente.
- Non applicare su superfici umide.
- Non miscelare con altre sostanze che non sia acqua pulita.
- Proteggere il manufatto dagli agenti atmosferici nelle ore successive all'applicazione.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore e il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- In caso di contatto con gli occhi o di ingestione del prodotto contattare il medico.

FERRIMIX



UFFICIO TECNICO

43036 Fidenza – Via Emilia Ovest

Tel +39 0524 520312 – Fax +39 0524 520314

www.ferrimix.it – info@ferrimix.it – [@FerriFerrimix](https://www.instagram.com/FerriFerrimix)

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Ferri si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Ferri sono destinati al solo uso professionale. *Edizione 03/2020– Revisione Provvisoria 01*

