



# FRC23 ISO ACRYL

## FONDO ACRILICO BIANCO

Fondo ancorante bianco dotato di ottima resistenza agli alcali. Buon potere riempitivo e copertura grazie a cariche di granulometria massima 150 um. Permette un buon consolidamento della parete grazie alla sua ottima penetrazione. Ideale come primer per prodotti a spessore.

### Tipo di supporto

Intonaci vecchi, vecchie pitturazioni, opere murarie di ogni tipo, pannelli in CLS, fibrocemento. Specifico per applicazione con finiture acriliche.

### Preparazione

**Muri nuovi:** attendere una stagionatura di almeno 4 settimane. Si consiglia di idrolavare le superfici in cemento armato per eliminare eventuali tracce di disarmani.

**Muri vecchi:** tutti i supporti devono essere accuratamente spazzolati ed esenti da tracce di grasso. Le pitture vecchie in fase di distacco devono essere asportate. Su supporti particolarmente sforinanti avere particolare cura nelle fasi di pulizia e idrolavare a fondo.

### APPLICAZIONE

PENNELLO, RULLO



### Dati tecnici

<b>Condizioni ambientali:</b>	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
<b>Essiccazione:</b>	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 6 -8h
<b>Diluizione:</b>	Acqua massimo 10%
<b>Aspetto:</b>	Bianco
<b>Granulometria:</b>	Max 0,15 mm
<b>Massa volumica:</b>	1,55 kg/L +/- 0,03
<b>Resa:</b>	Con una mano: 9-10 m <sup>2</sup> /Litro secondo assorbimento del supporto



### Confezioni

L 14; L 4

### Colori disponibili

Bianco e tinte colori Mazzetta  
FerriColor EXTERIOR

### Composizione

Dispersione di cariche minerali selezionate dello spessore massimo di 150 micron e biossido di titanio, con aggiunta di biocidi a largo spettro, atti alla conservazione duratura del prodotto e alla prevenzione della formazione di alghe, funghi e muffe sulla parete, in legante acrilico.

### Etichettatura

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

### Tipologia rifiuti

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.  
Secchio con residui: speciali.

### Conservazione

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

### Stabilità

**36 mesi nei contenitori originali in luogo fresco e asciutto.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

**P\_05\_REV 009 26/05/2022**

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa  
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)  
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314  
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580  
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

[www.ferrimix.it](http://www.ferrimix.it) | [infoferri@ferrimix.it](mailto:infoferri@ferrimix.it)

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI  
MALTE  
MASSETTI DI FINITURA  
COLLE PER PAVIMENTI  
COLORI E RIVESTIMENTI  
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE  
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO  
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO



**FERRIMIX**  
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA