



FRC26 FONDO SILOXAN

FONDO DI COLLEGAMENTO RIEMPITIVO

Fondo di collegamento riempitivo, altamente mascherante per finiture silossaniche. La sua particolare granulometria assicura un ottimo ancoraggio della finitura al supporto e uniformità nell'assorbimento dello stesso. Ideale come intermedio su intonaci interessati da microfessurazioni da ritiro.

Tipo di supporto

Intonaci civili tradizionali o premiscelati e prefabbricati in CLS.

Preparazione

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento. In caso di sfarinamento (intonaci) o sfogliamento (vecchie pitture), si consiglia il ripristino dell'integrità del supporto tramite raschiatura meccanica, idrolavaggio e applicazione di primer FRC96 PRIMER SILOXAN.

APPLICAZIONE

PENNELLO



Dati tecnici

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	Secco al tatto: 2-3h Sovrapplicabile: 5 -6h
Diluizione:	Acqua 10%-15% in funzione dell'assorbimento del supporto
Aspetto:	Opaco effetto Sabbiato
Massa volumica:	1,660 Kg/L +/- 0,03
Residuo secco:	72% +/- 2
pH:	8-8,5
Resa:	Media: con una mano 5-6 m ² /Litro Fine: con una mano 6-7 m ² /Litro
Granulometria:	Media: max 0,6 mm Fine: max 0,3 mm
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 7783):	Classe V ₁ (Alta): V=200 g/m ² *24h, S _d =0,13 m
Assorbimento d'acqua (UNI EN 1062):	Classe W3 (Bassa): W=0,09 kg/(m ² *h0,5)
Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%

Confezioni

L14

Colori disponibili

BIANCO e tinte cartella colori Ferricolor EXTERIOR

Composizione

Dispersione di cariche minerarie selezionate con spessore massimo di 300 o 600 µm, in dispersione di resine acriliche e silossaniche.

Etichettatura

In conformità al Regolamento CE1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

A_06_REV 011 27/05/2022

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

www.ferrimix.it | infoferri@ferrimix.it

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI
MALTE
MASSETTI DI FINITURA
COLLE PER PAVIMENTI
COLORI E RIVESTIMENTI
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO



FERRIMIX
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA