



FRC27 MURAL - ACRYL SILOXAN

PITTURA ACRILSILOSSANICA PER ESTERNI

Pittura acrilossilossanica per esterni ad alta resistenza. Possiede una forte adesione ai supporti e una lunga durata nel tempo. Il prodotto è idrorepellente ma possiede allo stesso tempo una buona traspirabilità.

Tipo di supporto

Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS.

Composizione

Dispersione acquosa in legante acrilico silossanico

Precauzioni

Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare e assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, uniforme nell'assorbimento e nell'aspetto. Nel caso di superfici molto deturpate si consiglia di rivolgersi ad un nostro tecnico.

Confezioni

L 14 – L 4

Colori disponibili

BIANCO e tinte colori Mazzetta
FerriColor EXTERIOR

Conservazione

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

1 anno nella confezione originale
da 5°C a 30°C in luogo coperto.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

APPLICAZIONE

PENNELLO | RULLO | SPRUZZO



Dati tecnici

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	Al tatto 2-3h Sovrapplicabile dopo 6h a 20°C UR 60%
Diluizione	20-30 % in base all'assorbimento del supporto
Cicli applicativi:	Applicare prima una mano di fondo
Residuo secco:	65 %
Resistenza agli Alkali (UNI 10795):	Si
Permeabilità al vapore (UNI EN ISO 7783-2):	87 g/m²x24h (UNI EN ISO 7783-2)
Assorbimento d'acqua (UNI EN 1062-3):	< 0,2 Kg/m²x0,5h
Presenza di Sporco (UNI 10792):	Molto Bassa DL < 1
Aspetto:	Opaco
pH	8,5
Massa volumica:	1,550 +/- 0,03 Kg/L
Resa	8-9 m²/L per singola mano

REV 002 08/04/2021

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

www.ferrimix.it | infoferri@ferrimix.it

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI
MALTE
MASSETTI DI FINITURA
COLLE PER PAVIMENTI
COLORI E RIVESTIMENTI
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO



FERRIMIX
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA