



FRC28 MURAL SILOXAN

PITTURA AI SILOSSANI

Un prodotto verniciante generalmente offre caratteristiche o di traspirabilità o di idrorepellenza. Nel primo caso la pellicola pittorica permette il passaggio di vapore acqueo attraverso la cortina muraria, ma non oppone nessuna resistenza all'assorbimento dell'acqua piovana. Nel secondo caso si riscontra un'ottima resistenza all'assorbimento dell'acqua, ma la pellicola pittorica avvolge il supporto impedendone la traspirazione. Nel corso degli ultimi decenni sono stati molti i tentativi di formulare un prodotto innovativo che possedesse entrambe le caratteristiche. In FRC28 MURAL SILOXAN, si ritrovano sia la traspirabilità che l'idrorepellenza, in quanto possiede sia i pregi dei prodotti a base di leganti minerali che quello dei prodotti a base di resine in dispersione. Ha un film microporoso, che impedisce il depositarsi di sporco e polvere, mantenendo inalterata la tinta originale per lungo tempo. Si possono ottenere molte tonalità cromatiche ed è resistente agli UV.

Tipo di supporto

Intonaci civili tradizionali o premiscelati, vecchi intonaci già tinteggiati e prefabbricati in CLS.

Preparazione

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento. In caso di sfarinamento (intonaci) o sfogliamento (vecchie pitture), si consiglia il ripristino dell'integrità del supporto tramite raschiatura meccanica o idrolavaggio. Per supporti sfarinanti applicare una mano di primer FRC96 PRIMER SILOXAN (vedi scheda tecnica). Applicare sempre una mano di fondo FRC26 FONDO SILOXAN (vedi scheda tecnica).

Confezioni

L14 - L4

Colori disponibili

BIANCO e tinte cartella colori
FerriColor EXTERIOR

Composizione

Pigmenti resistenti alla luce ed alle intemperie dispersi in resine stiroacriliche e polisilossaniche. Cariche a basso assorbimento. Aggiunta di biocidi a largo spettro atti alla conservazione duratura del prodotto e alla prevenzione di funghi, alghe e muffe in parete.

Etichettatura

In conformità al Regolamento CE1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

www.ferrimix.it | infoferri@ferrimix.it

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI
MALTE
MASSETTI DI FINITURA
COLLE PER PAVIMENTI
COLORI E RIVESTIMENTI
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO



FERRIMIX
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA



APPLICAZIONE

PENNELLO, RULLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO



Dati tecnici

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 3-4h SOVRAPPLICABILE: 10 -12h
Diluizione:	Acqua, 20-25% in funzione dell'assorbimento del supporto
Aspetto:	Opaco
Massa volumica:	1,540 kg/L +/- 0,05
pH:	8-8,5
Resa:	Con una mano: 11-12 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto
Presa di sporco (UNI 10795):	DL<1 MOLTO BASSA
Permeabilità al vapore acque (UNI EN 7783):	Classe V ₁ (Alta): V=350 g/m ² *24h, S _d =0,06m, μ= 17
Assorbimento d'acqua (UNI EN 1062):	Classe W3 (Bassa): W=0,07 kg/(m ² *h0,5)
Lavabilità (UNI 10795):	Ottima resistenza al lavaggio
Resistenza agli alcali (UNI 10795):	Pittura resistente agli alcali

C_06_REV 009 26/11/2021

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

www.ferrimix.it | infoferri@ferrimix.it

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI
MALTE
MASSETTI DI FINITURA
COLLE PER PAVIMENTI
COLORI E RIVESTIMENTI
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO



FERRIMIX
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA