



## FRC100 SILICAT PRIMER

### FISSATIVO ALL'ACQUA CON RESINE A BASE SILICATO DI POTASSIO

Fissativo all'acqua con resine a base di silicato di potassio, appositamente formulato come pretrattamento nel ciclo ai silicati o a base calce per favorire la silicizzazione del supporto. Deve essere usato anche come diluente per FRC37 SILICAT PAINT. Prodotto conforme alla norma DIN 18363.

#### Tipo di supporto

Intonaci a base di cemento-calce, supporti minerali.

Da escludere assolutamente:

gesso, cemento-amianto, intonaci già pitturati con cicli filmogeni.

#### Preparazione

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura meccanica o manuale. Rimuovere tutte le vecchie pitturazioni originali ed eventuali residui di distaccanti e tracce di grasso. Se il supporto è nuovo assicurarsi che sia stagionato almeno 4 settimane. Data la forte causticità del prodotto, proteggere con mascheratura tutte le superfici da non verniciare specialmente le parti in alluminio.

#### APPLICAZIONE

PENNELLO



#### Dati tecnici

<b>Condizioni ambientali:</b>	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
<b>Essiccazione:</b>	20 ore
<b>Diluizione:</b>	Pronto all'uso
<b>Aspetto:</b>	Trasparente
<b>Massa volumica:</b>	1,060 kg/L +/- 0,03
<b>pH:</b>	>12
<b>Resa:</b>	Con una mano: 8-10 m <sup>2</sup> /Litro secondo assorbimento del supporto

#### Confezioni:

L 20 - L 5

#### Composizione:

Soluzione di silicati di potassio

#### Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Vedere scheda di sicurezza.

#### Tipologia rifiuti:

Fusto vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Fusto con residui: speciali.

#### Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

#### Stabilità:

**360 giorni nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

A\_02 REV 011 20/05/2022

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa  
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)  
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314  
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580  
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

[www.ferrimix.it](http://www.ferrimix.it) | [infoferri@ferrimix.it](mailto:infoferri@ferrimix.it)

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI  
MALTE  
MASSETTI DI FINITURA  
COLLE PER PAVIMENTI  
COLORI E RIVESTIMENTI  
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE  
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO  
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO