



FRC100 SILICAT PRIMER

FISSATIVO ALL'ACQUA CON RESINE A BASE SILICATO DI POTASSIO

Fissativo all'acqua con resine a base di silicato di potassio, appositamente formulato come pretrattamento nel ciclo ai silicati o a base calce per favorire la silicizzazione del supporto. Deve essere usato anche come diluente per FRC37 SILICAT PAINT Decora. Prodotto conforme alla norma DIN 18363.

Tipo di supporto

Intonaci a base di cemento-calce, supporti minerali.

Da escludere assolutamente:

gesso, cemento-amianto, intonaci già pitturati con cicli filmogeni.

Preparazione

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura meccanica o manuale. Rimuovere tutte le vecchie pitturazioni originali ed eventuali residui di distaccanti e tracce di grasso. Se il supporto è nuovo assicurarsi che sia stagionato almeno 4 settimane. Data la forte causticità del prodotto, proteggere con mascheratura tutte le superfici da non verniciare specialmente le parti in alluminio.

APPLICAZIONE

PENNELLO



Dati tecnici

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	20 ore
Diluizione:	Pronto all'uso
Aspetto:	Trasparente
Massa volumica:	1,060 kg/L +/- 0,03
pH:	>12
Resa:	Con una mano: 8-10 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto

Confezioni:

L 20 - L 5

Composizione:

Soluzione di silicati di potassio

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Vedere scheda di sicurezza.

Tipologia rifiuti:

Fusto vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Fusto con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

A_02 REV 011 20/05/2022

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

www.ferrimix.it | infoferri@ferrimix.it

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI
MALTE
MASSETTI DI FINITURA
COLLE PER PAVIMENTI
COLORI E RIVESTIMENTI
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO