



## FRC22 COLOR EXTRA

### IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNO

Eccellente Idropittura lavabile per interno, dotata di ottimo punto di bianco, buona copertura, alta traspirabilità, pennellabilità e scorrevolezza. Progettata per il professionista. Rispondente ai requisiti di **Classe A+** secondo il decreto francese N. 2011-321 del 23 Marzo 2011 e al decreto italiano dell'11 Gennaio 2017 sul rispetto dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, per gli ambienti interni. Ha ottenuto la dichiarazione ambientale EPD conforme a UNI 15804 e ISO 14025.

#### Tipo di supporto

Intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola e prefabbricati in CLS.

#### Preparazione

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua, tipo FRC90 ACRYL PRIMER (vedi scheda tecnica).

#### APPLICAZIONE

PENNELLO | RULLO | SPRUZZO



#### Dati tecnici

<b>Condizioni ambientali:</b>	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
<b>Essiccazione:</b>	Secco al tatto: 2-3h Sovrapapplicabile: 5-6h
<b>Diluizione:</b>	Acqua 20-25%
<b>Resa:</b>	Con una mano: 10-11 m <sup>2</sup> /Litro secondo assorbimento del supporto
<b>Aspetto (UNI EN 13300):</b>	MOLTO OPACO; Gloss <1 a 85°
<b>Massa volumica:</b>	1,55 kg/L +/- 0,05
<b>pH:</b>	8-8,5
<b>Lavabilità (UNI EN 13300):</b>	Classe 2
<b>Rapporto di contrasto, coprenza (UNI EN 13300):</b>	Classe 2
<b>Punto di bianco (ASTM E313):</b>	81

#### Confezioni:

L 14 - L 4 - L 0,75

#### Colori disponibili:

BIANCO e tinte colori mazzetta  
Ferricolor INTERIOR

#### Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate e biossido di titanio, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto.

#### Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

#### Tipologia rifiuti:

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.  
Secchio con residui: speciali.

#### Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

#### Stabilità:

**360 giorni nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

O\_03 REV 010 19/05/2022

#### FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa  
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)  
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314  
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580  
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

#### CONTATTACI

[www.ferrimix.it](http://www.ferrimix.it) | [infoferri@ferrimix.it](mailto:infoferri@ferrimix.it)

SEGUICI   



#### SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI  
MALTE  
MASSETTI DI FINITURA  
COLLE PER PAVIMENTI  
COLORI E RIVESTIMENTI  
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE  
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO  
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO



**FERRIMIX**  
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA