



FRC22 COLOR EXTRA

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNO

Eccellente Idropittura lavabile per interno, dotata di ottimo punto di bianco, buona copertura, alta traspirabilità, pennellabilità e scorrevolezza. Progettata per il professionista. Rispondente ai requisiti di **Classe A+** secondo il decreto francese N. 2011-321 del 23 Marzo 2011.

Tipo di supporto

Intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola e prefabbricati in CLS.

Preparazione

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua, tipo FRC90 ACRYL PRIMER (vedi scheda tecnica).

APPLICAZIONE

PENNELLO | RULLO | SPRUZZO



Dati tecnici

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	Secco al tatto: 2-3h SovrapPLICABILE: 5-6h
Diluizione:	Acqua 20-25%
Resa:	Con una mano: 10-11 m²/Litro secondo assorbimento del supporto
Aspetto (UNI EN 13300):	MOLTO OPACO; Gloss<1 a 85°
Massa volumica:	1,55 kg/L +/- 0,05
pH:	8-8,5
Lavabilità (UNI EN 13300):	Classe 2
Rapporto di contrasto, coprenza (UNI EN 13300):	Classe 2
Punto di bianco (ASTM E313):	81



Confezioni:

L 14 - L 4 - L 0,75

Colori disponibili:

BIANCO e tinte colori mazzetta
FerriColor INTERIOR

Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate e biossido di titanio, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.

O_03 REV 011 03/09/2026

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

www.ferrimix.it | infoferri@ferrimix.it

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI
MALTE
MASSETTI DI FINITURA
COLLE PER PAVIMENTI
COLORI E RIVESTIMENTI
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO



FERRIMIX
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA