



FRC33 FONDOLAST

FONDO FIBRORINFORZATO ALL'ACQUA

Fondo aggrappante fibro-rinforzato di collegamento per cicli elastomerici. La sua particolare granulometria assicura un ottimo ancoraggio della finitura al supporto e uniformità nell'assorbimento dello stesso. Ideale come intermedio su intonaci interessati da microfessurazioni da ritiro grazie all'aggiunta di fibre.

Tipo di supporto

Intonaci vecchi, vecchie pitturazioni, opere murarie di ogni tipo, pannelli in CLS, fibrocemento.

Preparazione

Muri nuovi: attendere una stagionatura di almeno 4 settimane. Si consiglia di idrolavare le superfici in cemento armato per eliminare eventuali tracce di disarmanti.

Muri vecchi: tutti i supporti devono essere accuratamente spazzolati ed esenti da tracce di grasso. Le pitture vecchie in fase di distacco devono essere asportate. Su supporti particolarmente sfarinanti avere particolare cura nelle fasi di pulizia e idrolavare a fondo.

APPLICAZIONE

PENNELLO



Dati tecnici

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	Secco al tatto: 2-3h Sovrapplicabile: 6 -8h
Diluizione:	Acqua 10-15%
Aspetto:	Opaco effetto Sabbiato
Granulometria:	Max 0,6 mm
Massa volumica:	1,66 kg/L +/- 0,05
Resa:	Con una mano: 5-6 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto

Confezioni:

L 14

Colori disponibili:

BIANCO e tinte colore mazzetta Ferricolor EXTERIOR

Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate con spessore massimo di 600 µm, in dispersione di resine acriliche e con aggiunta di fibre.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

36 mesi nei contenitori originali in luogo fresco e asciutto.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

A_12_REV 008 29/11/2021

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

www.ferrimix.it | infoferri@ferrimix.it

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI
MALTE
MASSETTI DI FINITURA
COLLE PER PAVIMENTI
COLORI E RIVESTIMENTI
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO



FERRIMIX
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA