



## FRC36 SILICAT FONDO

### FONDO DI COLLEGAMENTO RIEMPITIVO

Fondo di collegamento riempitivo, altamente mascherante per cicli naturali con finiture minerali a base di grassello di calce e silicati di potassio. La sua particolare granulometria assicura un ottimo ancoraggio della finitura al supporto e uniformità nell'assorbimento dello stesso. Ideale come intermedio su intonaci interessati da microfessurazioni da ritiro. Prodotto conforme alla norma DIN 18363.

#### Tipo di supporto

Intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola e prefabbricati in CLS.

#### Preparazione

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento. In caso di sfarinamento (intonaci) o sfogliamento (vecchie pitture), si consiglia il ripristino dell'integrità del supporto tramite raschiatura meccanica, idrolavaggio e applicazione di primer FRC100 SILICAT PRIMER.

### APPLICAZIONE

PENNELLO



#### Dati tecnici

<b>Condizioni ambientali:</b>	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
<b>Essiccazione:</b>	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5 -6h
<b>Diluizione</b>	10%-15% in funzione dell'assorbimento del supporto
<b>Granulometria</b>	<b>Media:</b> max 0,6 mm <b>Fine:</b> max 0,3 mm
<b>Aspetto:</b>	Opaco effetto Sabbiato
<b>pH</b>	8-8,5
<b>Massa volumica:</b>	1,630 Kg/L +/- 0,03
<b>Residuo</b>	68% +/- 2
<b>Resa:</b>	<b>Media:</b> con una mano 5,0-6,0 m <sup>2</sup> /Litro <b>Fine:</b> con una mano 6,0-7,0 m <sup>2</sup> /Litro

#### Confezioni

L 14

#### Colori disponibili

BIANCO, tinte colori mazzetta  
FerriColor EXTERIOR

#### Composizione

Dispersione di cariche minerali selezionate con spessore di 300 o 600 µm, in dispersione di resine acriliche e silicati di potassio.

#### Etichettatura

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Vedere scheda di sicurezza.

#### Tipologia rifiuti

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

#### Conservazione

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

#### Stabilità

**360 giorni nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

**A\_03\_REV 007 14/10/2022**

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa  
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)  
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314  
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580  
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

[www.ferrimix.it](http://www.ferrimix.it) | [infoferri@ferrimix.it](mailto:infoferri@ferrimix.it)

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI  
MALTE  
MASSETTI DI FINITURA  
COLLE PER PAVIMENTI  
COLORI E RIVESTIMENTI  
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE  
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO  
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO



**FERRIMIX**  
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA