



FRC92 PLIOLITE SOLVENTE

**FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI PLIOLITE®,
OTTIMA RESISTENZA AGLI ALCALI.**

Fissativo trasparente a base di Pliolite®, di ottima resistenza agli alcali. È particolarmente indicato su intonaci vecchi ed altamente sfarinanti, in quanto rinforza l'intonaco e lo rende solido e compatto, e su intonaci rappezzati vecchio/nuovi e con vecchie pitturazioni, per uniformare gli assorbimenti. È consigliabile sempre per esterni.

Tipo di supporto

Intonaci vecchi, vecchie pitturazioni, opere murarie di ogni tipo, pannelli in CLS, fibrocemento.

Preparazione

Muri nuovi: attendere una stagionatura di almeno 4 settimane. Si consiglia di idrolavare le superfici in cemento armato per eliminare eventuali tracce di disarmanti.

Muri vecchi: tutti i supporti devono essere accuratamente spazzolati ed esenti da tracce di grasso. Le pitture vecchie in fase di distacco devono essere asportate.

Pulizia attrezzi

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Confezioni

L 25 – L 5

Composizione

Tipo di legante: resine acriliche plastificate.

Tipo di solvente: solventi alifatici (acquaragia) ed aromatici alto bollenti (solvente nafta).

Etichettatura

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Vedere scheda di sicurezza.

Tipologia rifiuti

Tanica vuota: speciali assimilabili agli urbani.

Tanica con residui: speciali.

Conservazione

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

APPLICAZIONE

PENNELLO | APPARECCHIATURA A SPRUZZO



Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|--|
| Condizioni ambientali: | T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65% |
| Essiccazione: | 8-12 ore |
| Diluizione | Pronto uso |
| Aspetto: | Trasparente |
| Massa volumica: | 0,870 kg/L +/- 0,015 |
| Resa: | Con una mano: 8-10 m²/Litro secondo assorbimento del supporto |

A_08_REV 007 20/05/2022

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

www.ferrimix.it | infoferri@ferrimix.it

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI
MALTE
MASSETTI DI FINITURA
COLLE PER PAVIMENTI
COLORI E RIVESTIMENTI
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO



FERRIMIX
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA