



FRC93 PLIOLITE ACQUA

FISSATIVO A BASE DI PLIOLITE®, OTTIMA RESISTENZA

AGLI ALCALI.

Fissativo trasparente all'acqua a base di copolimeri acrilici a particelle fini, solubili in ambiente alcalino. È particolarmente indicato per intonaci vecchi e sfarinanti, di natura cementizia. È alcali resistente, possiede ottima aderenza e buona capacità consolidante, grazie al forte potere bagnante ed alla finezza delle particelle che permettono un'ottima penetrazione nel supporto. Idoneo per applicazioni in esterno.

Tipo di supporto

Intonaci nuovi e vecchi sfarinanti, vecchie pitturazioni, pannelli in CLS, fibrocemento, opere murarie in genere.

Preparazione

Muri nuovi: attendere una stagionatura di almeno 4 settimane. Si consiglia di idrolavare le superfici in cemento armato per eliminare eventuali tracce di disarmanti.

Muri vecchi: tutti i supporti devono essere accuratamente spazzolati ed esenti da tracce di grasso. Le pitture vecchie in fase di distacco devono essere asportate.

Pulizia attrezzi

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

APPLICAZIONE

PENNELLO | APPARECCHIATURA A SPRUZZO



Dati tecnici

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	8-12 ore
Diluizione	Acqua fino al 100%
Aspetto:	Incolore
Massa volumica:	1,00 kg/L +/- 0,05
pH	8-8,5
Resa:	Con una mano: 8 – 10 m ² /Litri secondo assorbimento del supporto

Confezioni

Lt.20 - Lt.5

Composizione

Resine acriliche modificate in dispersione

Etichettatura

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Vedere scheda di sicurezza.

Precauzioni

Diluire nelle proporzioni indicate ed applicare a pennello o spruzzo, avendo cura di regolare la diluizione in modo che dopo l'essiccazione il supporto non rimanga lucido.

Tipologia rifiuti

Tanica vuota: speciali assimilabili agli urbani.

Tanica con residui: speciali.

Conservazione

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

A_07_REV 008 22/07/2021

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

www.ferrimix.it | infoferri@ferrimix.it

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI
MALTE
MASSETTI DI FINITURA
COLLE PER PAVIMENTI
COLORI E RIVESTIMENTI
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO



FERRIMIX
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA