



## FRC94 FONDO REPAIR

Fondo di collegamento riempitivo, altamente mascherante per finiture acriliche. La sua particolare granulometria assicura un ottimo ancoraggio della finitura al supporto e uniformità nell'assorbimento dello stesso. Ideale come intermedio su intonaci interessati da microfessurazioni da ritiro.

### Tipo di supporto

Intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola e prefabbricati in CLS.

### Preparazione

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento. In caso di sfarinamento (intonaci) o sfogliamento (vecchie pitture), si consiglia il ripristino dell'integrità del supporto tramite raschiatura meccanica, idrolavaggio e applicazione di primer altamente penetrante tipo FRC93 PLIOLITE ALL'ACQUA o FRC95 PRIMER ACRILICO.

### APPLICAZIONE

PENNELLO



### Dati tecnici

<b>Condizioni ambientali:</b>	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
<b>Essiccazione:</b>	Secco al tatto: 2-3h Sovrapplicabile: 6 -8h
<b>Diluizione:</b>	Acqua 10-15%
<b>Aspetto:</b>	Opaco effetto Sabbiato
<b>Granulometria:</b>	<b>Fine:</b> max 0,3 mm <b>Media:</b> max 0,6 mm
<b>Massa volumica:</b>	1,66 kg/L +/- 0,05
<b>Resa:</b>	Con una mano: 5-6 m <sup>2</sup> /Litro secondo assorbimento del supporto

### Confezioni:

L 14

### Colori disponibili:

BIANCO

### Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate con spessore massimo di 300 o 600 µm, in dispersione di resine acriliche.

### Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

### Tipologia rifiuti:

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.  
Secchio con residui: speciali.

### Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

### Stabilità:

**360 giorni nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

A\_11\_REV 006 26/05/2022

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa  
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)  
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314  
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580  
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

[www.ferrimix.it](http://www.ferrimix.it) | [infoferri@ferrimix.it](mailto:infoferri@ferrimix.it)

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI  
MALTE  
MASSETTI DI FINITURA  
COLLE PER PAVIMENTI  
COLORI E RIVESTIMENTI  
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE  
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO  
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO



**FERRIMIX**  
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA