



FRC99 ULTRASAN

PITTURA LAVABILE PER INTERNO, ADDITIVATA CON BIOCIDA

Pittura lavabile per interno, dotata di buona copertura, ottimo punto di bianco, resa e pennellabilità. Additivata con biocida, specifico contro la formazione di muffe e funghi. Conforme alla normativa UNI EN 15457:2008.

Tipo di supporto

intonaci civili tradizionali o premiscelati, vecchi intonaci già tinteggiati e prefabbricati in CLS.

Preparazione

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua FRC90 ACRYL PRIMER (vedi scheda tecnica).

APPLICAZIONE

PENNELLO | RULLO | SPRUZZO



Dati tecnici

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione	Secco al tatto: 2-3h Sovrapplicabile: 5-6h
Diluizione:	Acqua 30-40% in funzione dell'assorbimento del supporto
Aspetto:	Opaco
Massa volumica:	1,68 kg/L +/- 0,03
Residuo secco	68% +/- 2
pH:	8-8,5
Resa:	Con una mano: 11-12 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto
Lavabilità (UNI EN 13300):	Classe 2
Preservante anti-fungino UNI EN 15457: 2008	0 = nessuno sviluppo

Confezioni:

L 14 - L 4

Colori disponibili:

BIANCO e tinte colori Mazzetta Ferricolor INTERIOR

Composizione:

Dispersione di cariche minerarie selezionate e biossido di titanio, con aggiunta di biocidi a largo spettro atti alla conservazione duratura del prodotto, alla prevenzione delle muffe in parete, in legante vinilversatico.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.

H_02 REV 011 04/03/2015

FERRI SRL

Sede Legale e Amministrativa
Via Emilia Ovest 58/B - 43036 Fidenza (PR)
Tel. +39 0524.520312 Fax. +39 0524 520314
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580
Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale € 1.000.000

CONTATTACI

www.ferrimix.it | infoferri@ferrimix.it

SEGUICI   



SISTEMI E PRODOTTI

INTONACI
MALTE
MASSETTI DI FINITURA
COLLE PER PAVIMENTI
COLORI E RIVESTIMENTI
SISTEMI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SISTEMI ADEGUAMENTO SISMICO



FERRIMIX
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA