



# FCU240/300

## TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO

TESSUTO UNIDIREZIONALE A 0° IN FIBRA DI CARBONIO ALTA RESISTENZA DA 300 G/M<sup>2</sup>

Fili x cm di carbonio		Tipo di fibra		Spessore equivalente tess. secco	Peso (g/m <sup>2</sup> )			Disegno
					0° carbonio	90° vetro	0/90° carbonio + vetro	
ordito	3,75	ordito	Carbonio Alta Tenacità 12K	0,167 mm	300	13	313	Unidirezionale
trama	1,18	trama	Vetro termo-plastico					
Area resistente per unità di larghezza					166,67 mm <sup>2</sup> /m			
Carico massimo per unità di larghezza					833,33 kN/m			

### CARATTERISTICHE DEL TESSUTO

Lunghezza rotolo	50 m
Larghezza rotolo	10-20-30-40-50 cm
Peso rotolo <sup>(2)</sup>	6,26 kg
Peso carbonio	300 g/m <sup>2</sup>
Peso totale	313 g/m <sup>2</sup>

### CARATTERISTICHE DEL FILATO <sup>(3)</sup>

	ordito	trama
Tipo di fibra	H2550 - 12K	glass yarn
Densità fibra	1,8 g/cm <sup>3</sup>	
Densità lineare	800 tex	
Diametro filamento	7 μ	
Tipo finitura	trade secret	
% finitura	1,00 %	
Numero filamenti	12000	
Resistenza meccanica a trazione (valore caratteristico)	≥ 4900 – 5000 MPa	
Modulo elastico (valore caratteristico)	≥ 240 - 250 GPa	
Allungamento (valore caratteristico)	≥ 1,9 - 2 %	

<sup>(1)</sup> Ci riserviamo la facoltà di variare la geometria del prodotto a nostra insindacabile discrezione e previa comunicazione scritta al cliente, mantenendo invariate sia la grammatura per asse che le caratteristiche meccaniche della fibra principale.

<sup>(2)</sup> Il limite di tolleranza previsto su specifica unità di misura è fissato nel limite del ±3%, come previsto dal nostro Sistema Qualità ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008.

<sup>(3)</sup> Le proprietà delle fibre vengono riportate così come dichiarate dai rispettivi produttori, secondo loro specifici standard di prova ed ai fini informativi soltanto.

**FERRIMIX****UFFICIO TECNICO**

43036 Fidenza – Via Emilia Ovest, 58/B  
Tel. +39 0524 520312 – Fax. +39 0524 520314  
[infoferri@ferrimix.it](mailto:infoferri@ferrimix.it) – [www.ferrimix.it](http://www.ferrimix.it)

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Ferri si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Ferri sono destinati al solo uso professionale.

Revisione 1 - 05/2024

2